

Innovative Epoxy Curing Agent

Gaskamine 328

変性ポリアミン系 エポキシ樹脂硬化剤



Gaskamine 328 特長

Gaskamine 328は、**耐薬品性**、**速硬化性**だけでなく
湿潤面への接着性にも優れています。

エポキシ樹脂硬化剤として単独で使用するだけでなく、
既存硬化剤の硬化速度向上に対しても有用です。

1) 硬化剤としての特長：

- **低温速硬化**
- **良好な耐薬品性**
- **優れた湿潤面接着性**

2) 硬化促進剤としての特長：

- **既存硬化剤への少量添加による硬化速度向上**

G-328

粘度 (25°C)

7000-14000 mPa·s

MXDA

24-28 wt%

活性水素当量

55

(Active Hydrogen Equivalent Weight)

Contact Information

Japan

MITSUBISHI GAS CHEMICAL TRADING, INC.

Phone: +81-3-6626-3362

E-Mail: chemicals2@mgctrading.co.jp

China

SHANGHAI RYOYO TRADING CO., LTD.

Phone: +86-21-5228-0585

E-Mail: contact@ryoyotrading.com