


パッキング兼乾燥剤

アイティPK

吸湿効果の持続性や安全性に優れたパッキング兼乾燥剤
針孔タイプと抜き孔タイプがあり効果の持続性を選択できます。



- キャップと一体化でき、誤飲食なく安全・安心です。
- パッキングと兼用でき経済的です。
- キャップに合わせて8種類のサイズの中から自由に選べます。
- パッキング外径はキャップの内径に合わせることができます。
- 吸湿力抜群で持続性があります。
- パッキング挿入は簡単ワンタッチ。
- 乾燥剤とパッキングが一体のため在庫管理が容易です。


Packing type

高い吸湿性と持続性




何度も繰り返しキャップを開閉するバラ包装製品でも安心です。

衛生的で安全




白く光沢のある外観。キャップに装着することで誤飲食の防止に役立ちます。

効率化




パッキングと乾燥剤の一体化により、作業の省力化。在庫管理の効率化が望めます。

アイティパッキング乾燥剤吸湿試験



吸湿比較表





アイティPKの吸湿性能


温度25°Cに於ける	シリカゲル	アイティシート
相対湿度20%のときの吸湿率	8%	8%
相対湿度50%のときの吸湿率	20%	28%
相対湿度90%のときの吸湿率	30%	105%

医薬品・健康食品で多くの採用実績

医療用薬品、一般医薬品または健康食品などで多くの実績があります。様々な剤形の商品を湿気からお守りします。



湿気を吸収



高い吸湿能力のあるアイティシート(乾燥剤)とパッキングの一体化

■特長

低発泡のポリエチレンを使用しているのでアイティ乾燥剤の効率をより高めます。

(●水蒸気透過性/SS100(1mm)0.82g/m²/24h (JIS Z 0208))

PK標準規格サイズ

No.	1	2	3	4	5	6	7	8
シート重量(g)	0.33	0.53	0.66	0.73	0.98	1.34	2.00	2.90
内径(mm)	13	16	18	20	25	28	35	42

※表以外の仕様についてはご相談ください。

●本資料中の数値は規格値ではありません。

●お問い合わせは、下記代理店、または弊社営業部までお願い致します。

株式会社 アイティ

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-1-7
TEL.(03)5821-3641 FAX.(03)5821-3642

代理店